



WARNA AGUNG

PAINTS

Mewarnai Nusantara



WARNA AGUNG

PAINTS

Mewarnai Nusantara

SALES NETWORKING

■ MEDAN T. 061 - 794 3918	■ LAMPUNG T. 0721 - 560 9987	■ SEMARANG T. 024 - 7663 1160	■ SAMARINDA PT. Warna Kalimantan Gemilang T. 0821 25253818
■ PEKANBARU T. 0812 66553750	■ BANTEN T. 021 - 380 8711	■ YOGYAKARTA T. 0858 19817961	■ MANADO T. 0823 49026151
■ PALEMBANG T. 0711 - 572 0084	■ JABODETABEK T. 021 - 380 8711	■ SURABAYA T. 031 - 843 8783	■ MAKASSAR T. 0411 - 473 0841
■ BANDUNG T. 022 - 5441 0068	■ LOMBOK T. 0823 39432933		



Diproduksi oleh:
PT. WARNA AGUNG
Tangerang, Indonesia

STD-S&M-044a Rev 03

09 / 26

PERMASPORT

CAT LAPANGAN OLAAHRAGA - WATER BASED

Ideal Untuk Lapangan:



INDOOR



OUTDOOR

PERMASPORT

CAT LAPANGAN OLAHRAGA - WATER BASED

PERMASPORT

Cat premium full acrylic berbahan dasar air, untuk pengecatan lapangan olahraga, baik di dalam maupun di luar ruangan. Memiliki daya lekat yang kuat pada lapangan olahraga yang terbuat dari beton atau aspal, memiliki ketahanan terhadap abrasi dan perubahan cuaca yang sangat baik.

SPESIFIKASI

Kilap	: Matte
Daya sebar teoritis	: 4 - 5 m ² /kg/lapis
Kecepatan pengeringan	: Kering permukaan 1 jam (pada suhu 30°C) Kering sempurna 24 jam (pada suhu 30°C).
Pengencer	: Cat dapat diencerkan dengan air bersih 10% - 20%
Pemakaian filler	: pasir bisa digunakan maksimal sebanyak 10% atau sesuai kebutuhan.
Alat yang digunakan	: Kuas, roller

KEMASAN


- 5 kg set (4,5 kg cat, pasir 0,5 kg)
- 25 kg set (22,5 kg cat, pasir 5 x 0,5 kg)

CARA PENGECATAN

- Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.
- Aplikasikan *PERMASPORT*, kemudian diamkan sampai kering minimal 1 jam sebelum dilanjutkan dengan lapisan kedua.

PETUNJUK PEMAKAIAN

- Permukaan yang akan dicat harus dalam keadaan kering & bersih dari debu, minyak & kotoran lain yang mudah lepas.
- Gunakan gerinda (abrasive cleaning) untuk pembersihan permukaan pada beton.
- Gunakan *PERMASPORT SEALER* sebelum aplikasi *PERMASPORT*, bila dapat dilakukan pengenceran maksimal 10% dengan air. Biarkan sampai kering 1 jam, sebelum dilanjutkan aplikasi step berikutnya.
- Aduk *PERMASPORT* sampai rata sebelum aplikasi.
- Bila perlu, tambahkan *PERMASPORT PASIR* sebanyak maksimal 10% atau sesuai kebutuhan.
- Bila perlu, tambahkan sedikit air bersih (10% - 20%), khususnya untuk lapisan pertama.
- Roll/kuaskan *PERMASPORT* 2-3 lapis, dengan selang waktu pengecatan minimal 1 jam.
- Untuk hasil yang maksimal, roll/kuaskan *PERMASPORT* dengan arah saling menyilang dengan lapisan sebelumnya.
- Lindungi lapisan yang masih basah dari air hujan & terik sinar matahari yang berlebihan.
- Jangan bekerja di bawah terik matahari secara langsung atau pada substrat yang terlalu panas.



320 WHITE
• Hanya tersedia ready mix



RM331 GOLDEN EYE



RM345 SIGNAL YELLOW



RM339 YELLOW



RM323 GREEN



RM321 OXIDE GREEN



RM332 ORANGE CLAY



RM324 RED OXIDE



RM322 LIGHT BLUE



RM340 DARK BLUE



RM343 PURPLE PASSION



RM344 RASSBERRY



RM341 LIGHT GREY



RM342 DARK GREY



RM329 BLACK

TANPA PASIR



RM331 GOLDEN EYE

DENGAN PASIR



RM331 GOLDEN EYE

