

**decoplamuur
KAYU PRIMA**

**DECOPLAMUUR
KAYU PRIMA**

DESKRIPSI

DECOPЛАMUUR KAYU PRIMA adalah dempul kayu yang berfungsi mengisi lubang dan celah pada kayu sehingga permukaan kayu menjadi rata.

KEUNGGULAN

- Cat plamuur untuk menutupi lubang dan celah kayu
- Cepat kering
- Harga ekonomis

DATA TEKNIS

Jenis	: Alkyd
Warna	: Putih
Tampilan	: Doff
Berat jenis	: 1.45 Kg/L
Kepadatan isi	: 59%
Daya sebar teoritis	: 4 - 5 m ² /kg. tergantung ketebalan cat dan porositas permukaan
Kecepatan pengeringan	: Kering permukaan 4 jam (pada suhu 30°C) Kering sempurna 24 jam (pada suhu 30°C)

PERSIAPAN PERMUKAAN

Bersihkan permukaan kayu yang akan dicat dari debu, minyak, dan kotoran. Lakukan pengamplasan untuk menghilangkan serabut pada permukaan kayu.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: Kape
Pengencer	: Siap pakai

CARA APLIKASI

- Aduk rata cat sebelum digunakan.
- Aplikasikan DECOPЛАMUUR KAYU PRIMA menggunakan kape untuk menutupi lubang dan celah pada kayu.
- Biarkan sampai kering minimal 2 jam, lalu amplas menggunakan amplas 300-400 mesh sampai lapisan plamuur habis, sehingga permukaan kayu menjadi rata.
- Aplikasikan cat dasar sesuai kebutuhan.

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat kering dengan sirkulasi udara dan system ventilasi yang baik, jauh dari sumber panas, sumber api dan sinar matahari langsung.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

KEMASAN : 1kg

**decoplamuur
KAYU PRIMA**

**DECOPLAMUUR
KAYU PRIMA**

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, jangan menghirup uap cat.
- Disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau saluran pembuangan air.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.