

permasealer

ALKALI RESISTING PRIMER

PERMASEALER ALKALI RESISTING PRIMER

DESKRIPSI

PERMASEALER ALKALI RESISTING PRIMER adalah cat dasar untuk pengecatan permukaan dinding baru interior dan eksterior yang terbuat dari pasangan batu bata, plasteran semen, beton, dan lain-lain. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri.

KEUNGGULAN

- Mengurangi serangan alkali dinding
- Meratakan hasil pengecatan
- Meratakan penyerapan cat di seluruh permukaan dinding
- Meningkatkan daya tutup cat
- Menambah daya sebar cat

DATA TEKNIS

Jenis	: Emulsion Acrylic
Warna	: Putih
Tampilan akhir	: Matt (tidak kilap)
Berat jenis	: 1,30 kg/L (pada suhu 30°C)
Kepadatan volume	: 48 ± 2 %
Daya sebar teoritis	: 8 - 10 m ² /L/lapis (tergantung tingkat porositas media)
Jumlah lapisan	: 1 lapis
Ketebalan yang dianjurkan	: 30 µm/lapis
Waktu kering	
- Kering permukaan	: 1 jam (pada suhu 30°C)
- Kering sempurna	: 24 jam (pada suhu 30°C)

PERSIAPAN PERMUKAAN DINDING

- Permukaan yang akan dicat harus kering, bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya. Pengamplasan akan menghasilkan permukaan yang lebih baik.
- Hindari pengecatan saat kadar air dan alkalinitas dinding yang terbuat dari acian masih tinggi. Kadar kelembapan dinding yang terbuat dari acian semen harus ≤ 17% diukur dengan alat Protimeter dan kadar alkalinitas nya harus berada pada pH < 9 di ukur menggunakan alat pH indikator. Proses pengerasan semen/ reaksi curing harus sudah sempurna dengan waktu normal ±28 hari.
- Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan PERMASEALER WALL PUTTY.
- Pada lapisan cat lama yang daya rekatnya masih baik, cukup dilakukan pengamplasan, tetapi jika sudah mengelupas / mengapur harus dikupas habis.
- Untuk dinding yang ditumbuhi jamur / lumut sebaiknya dikupas, dibersihkan dengan larutan fungicidal wash, kemudian dibilas dengan air bersih dan dikeringkan.

permasealer
ALKALI RESISTING PRIMER

**PERMASEALER ALKALI
RESISTING PRIMER**

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan : Roll, kuas
Pengencer : Tanpa pengenceran

CARA APLIKASI

- Untuk permukaan tembok baru, aplikasikan 1 lapis *PERMASEALER ALKALI RESISTING PRIMER* tanpa pengenceran.
- Aplikasikan 2 - 3 lapis cat akhir sesuai kebutuhan.

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan, kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering dalam posisi tegak.
- Jauhkan dari makanan, minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang mudah terkena paparan sinar matahari langsung.
- Simpan di tempat yang sejuk dan teduh.

KEMASAN : 2,5 L, 20 L

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan dan pengeringan, sirkulasi udara dan sistem ventilasi harus berjalan baik.
- Jangan menghirup uap / hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dalam jumlah yang banyak, jika kesulitan berlanjut segera hubungi bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan / ke saluran pembuangan. Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.