DECOLITH LILY EXTERIOR

DESKRIPSI

DECOLITH LILY EXTERIOR adalah cat emulsi full acrylic untuk dinding luar baik permukaan baru maupun pengecatan ulang yang terbuat dari pasangan batu bata, plasteran semen, beton, dan lain-lain. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri.

KEUNGGULAN

- Untuk dinding eksterior
- Daya tutup sangat baik
- Daya sebar luas
- Daya lekat sangat baik
- Lapisan cat tidak mengapur
- Tampilan warna cerah
- Cepat kering dan mudah diaplikasikan

DATA TEKNIS

Jenis	: Acrylic Polymer 100%
Warna	: *Putih (SW & BW) dan kartu warna Premium Color Collection*
Hasil akhir	: Matt (tidak kilap)
Berat jenis (30°C)	: 1,55 – 1,60 kg/L
Kepadatan isi	: 60 ± 2%
Daya sebar teoritis	: 9 – 12 m^2/kg/lapis, tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan sistem aplikasi
Jumlah lapisan	: 2 – 3 lapis (tergantung pada warna)
Ketebalan yang dianjurkan	: 30 – 40 µm/lapis
Waktu kering (suhu 30°C)	
- Kering permukaan	: 30 menit
- Kering antar lapisan cat	: 2 jam
- Kering sempurna	: 24 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan yang akan dicat harus kering, bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya. Pengamplasan akan menghasilkan permukaan yang lebih baik.
- Hindari pengecatan saat kadar air dan alkalinitas dinding yang terbuat dari acian masih tinggi. Kadar kelembaban dinding yang terbuat dari acian semen harus mencapai 18% diukur dengan alat Protimeter dan kadar alkalinitas harus berada pada pH ≤ 8 di ukur menggunakan alat pH indikator. Proses pengerasan semen/ reaksi curing harus sudah sempurna dengan waktu normal ±28 hari.
- Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan *DECOPLAMUUR TEMBOK*

Number : STD-R&D-069a Rev 01
Effective Date : 31 / 12 / 2025

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY
ISO 14001 CERTIFIED COMPANY

DECOLITH LILY EXTERIOR

- Pada lapisan cat lama yang daya rekatnya masih baik, cukup dilakukan pengamplasan, tetapi jika sudah mengelupas / mengapur harus dikupas habis
- Untuk dinding yang ditumbuhi jamur / lumut sebaiknya dikupas, dibersihkan dengan larutan fungicidal wash/ larutan kaporit 10%, kemudian dibilas dengan air bersih dan dikeringkan.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan : Roll, kuas, spray
Pengencer : Air
Pengenceran : 10 – 20%

- Untuk permukaan tembok baru, aplikasikan 1 lapis *DECOSEALER.*
- Untuk permukaan tembok lama, jika lapisan cat lama sudah tidak baik/layak, maka kupas sampai habis dan aplikasikan 1 lapis *DECOSEALER*. Namun jika lapisan cat lama masih baik/layak, lakukan pengamplasan secara merata dan aplikasikan 1 lapis *DECOSEALER*.
- Untuk Permukaan Gypsum, aplikasikan 1 lapis *DECOSEALER*.
- Sebagai cat akhir aplikasikan 2 – 3 lapis *DECOLITH LILY EXTERIOR.*

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan, kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat dan diletakkan di tempat kering dalam posisi tegak.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang mudah terkena paparan sinar matahari langsung. Simpan di tempat yang sejuk dan teduh.

KEMASAN : 5 kg & 25 kg

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan dan pengeringan, sirkulasi udara dan sistem ventilasi harus berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dalam jumlah yang banyak. Jika kesulitan berlanjut segeran hubungi bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan dan dibuang ke tempat pembuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Number : STD-R&D-069a Rev 01
Effective Date : 31 / 12 / 2025